MAXCLEAR ®

SILOKSANOWY ŚRODEK DO IMPREGNACJI I HYDROFOBIZACJI CHRONIĄCY POWIERZCHNIE PRZED WNIKANIEM

OPIS PRODUKTU
MAXCLEAR jest przezroczystą cieczą na bazie siloksanu, przeznaczoną do ochrony przed wodą, wnikaniem tłuszczu, zabrudzeniami i rozwojem mikroorganizmów wszystkich powierzchni, z wyjątkiem wapieni. Do wapieni zalecany jest MAXCLEAR – D.

ZASTOSOWANIE
Do zabezpieczania cegły, betonu, sztucznego, naturalnego kamienia oraz wykończeń, które nie są zbyt porowate.
Na porowate i wchłaniające wodę płytki.
Nadawanie wodoodporności i ochrona porowatego betonu, płyt cementowo- włóknistych i tynków.
Duże elementy prefabrykowane mogą być pokrywane już w wytwórni.
Do impregnacji ochronnej betonowej kostki brukowej, przed wodą i tłustymi plamami.

ZALETY
- Zapewnia przezroczystą ochronę powierzchni przed wnikaniem.
- W wyniku hydrofobizacji uzyskuje się zmniejszenie zwilżalności powierzchni o ponad 90%
- Wnika głęboko w materiały budowlane.
- Umożliwia powierzchni w 100 % „pocenie się".
- Zachowuje fakturę i kolor pokrywanej powierzchni (intensyfikuje naturalny kolor materiału).
- Zmniejsza wykwity krystaliczne i osady soli na powierzchni.
- Obniża koszty czyszczenia.
- Nie ulega wpływom zmian temperatur.
- Wysoka odporność alkaliczna.
- Zabezpiecza przed wodą, olejami i zabrudzeniami.
- Zapobiega powstawaniu grzybów i porostów.

ZALETY
Przygotowanie powierzchni. Obrabiana powierzchnia musi być całkowicie sucha, wolna od brudu, pyłu, smaru, wykwitów. Spękania i wszelkie uszkodzenia muszą być najpierw naprawione produktem MAXREST, zaś spoiny między cegłami czy bloczkami wypełnione produktem MAXJOINT, MAXJOINT FLEX.
Nakładanie. Stosować pędzel o miękkim włosiu lub natrysk niskociśnieniowy. Pokrywaną powierzchnię należy dokładnie nasycić produktem MAXCLEAR, nakładając go sukcesywnie pasami, unikając pokrywania na raz zbyt dużej powierzchni. Zaleca się aplikowanie dwóch warstw z odstępem 10 godzin pomiędzy nimi. Dla kostki brukowej zaleca się aplikację dwóch warstw natryskiem niskociśnieniowym.

UWAGI
Podczas aplikacji na powierzchnie zewnętrzne i fasady unikać zabrudzenia szkła i aluminium. Do czyszczenia należy stosować rozpuszczalnik, w ciągu jednej godziny od zanieczyszczenia powierzchni. Należy unikać aplikacji, gdy deszcz spodziewany jest w ciągu dwóch godzin od zastosowania produktu MAXCLEAR. Nie powinno się stosować temperaturach poniżej 5°C, lub na wilgotne powierzchnie. Nie stosować na powierzchnie granitowe, wapienne lub podobnego typu materiały.
WYDAJNOŚĆ Na powierzchnie nie porowate 3,5 m^2/litr, a na powierzchnie porowate 0,5 do 0,7 m^2/ litr.
OPAKOWANIE Metalowe wiadra o pojemności 25 litrów i 5l
OPINIE I APROBATY Specyfikacja Techniczna UNE-EN 1504-2
PRZECHOWYWANIE W oryginalnych pojemnikach do 12 miesięcy.
BHP MAXCLEAR jest cieczą łatwopalną, należy zatem zachować wszelkie środki ostrożności w czasie transportu, stosowania i przechowywania. Nie palić tytoniu podczas nakładania produktu lub w pobliżu otwartych pojemników.
Należy nosić ubranie i okulary ochronne, unikać wdychania oparów i zapewnić dobrą wentylację w pomieszczeniu, gdzie wykonywane są prace. Przestrzenie zamknięte muszą posiadać dodatkową wentylację.
Stosując MAXCLEAR w zamieszkałych budynkach należy się upewnić, że są urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne wyłączone. Karta charakterystyki dostępna na życzenie. Usuwanie produktu i jego pustych opakowań musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
GWARANCJA Wszystkie produkty firmy DRIZORO wytwarzane są z najlepszych, dostępnych surowców, co zapewnia ich wysoką jakość. Nasza gwarancja dotyczy jakości produktu, a nie jego zastosowania poza naszą kontrolą. Za wszelkie użycie produktów do celów nie określonych w tym biuletynie, firma nie ponosi odpowiedzialności.
Wartość gwarancji nie może przewyższać wartości nabytego produktu.

UWAGA
Wraz z ukazaniem się tej instrukcji technicznej wszelkie wcześniejsze publikacje techniczne dotyczące produktu tracą swą ważność.

Dystrybutor na kraj
DRIZORO - Poland
Przeds. „carmen" Sp. z o.o.
85-875 Bydgoszcz, ul. Miechowska 13,
Tel./fax: (052) 342 02 27, 660 771 806